

Isolatiemateriaal

Thermokussens



1. Beschrijving	Thermokussens bestaan uit kussenzakken van gemetalliseerde polyesterfolie die een warmtereflecterende en isolerende werking hebben. De onderkant van een vloer straalt veel warmte naar de bodem van de kruipruimte en fundering. Door de thermische reflectie van thermokussens wordt dit warmteverlies grotendeels voorkomen en tevens wordt een isolerend effect bereikt door de stilstaande lucht in de kussens. Door deze dubbele werking behaalt de folie met slechts gering materiaalgebruik en hoge isolatiewaarde. Door vervuiling kunnen thermokussens hun reflecterende werking verliezen, daarom moeten de luchtkamers aan de uiteinden dichtgeplakt worden. Thermokussens worden toegepast voor (na)isolatie van begane grondvloeren.																																						
2. Materiaaltype	Composiet																																						
3. Isolatiewaarde *	Redelijk hoog - Hoog	3 luchtkamers	$R_c = 4,4 \text{ m}^2\text{K/W}$																																				
		4 luchtkamers	$R_c = 5,2 \text{ m}^2\text{K/W}$																																				
4. Dampdiffusieweerstandsgetal	Hoog	$\mu \cdot d = 120 \text{ m}$ (per folielaag) **																																					
5. Warmteopslagcapaciteit	Laag	$C = 0 \text{ kJ}/(\text{m}^3\text{K})$																																					
6. Waterabsorptiecoëfficiënt	Laag	$A = 0 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{s}^{0,5})$																																					
7. Vochtbestendigheid	Hoog																																						
8. Vullend vermogen	Laag																																						
9. Brandweerstandsklasse (ongemodificeerd)	Brandbaar	Vanwege zeer geringe gewicht minimale vuurbelasting																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Toepassing (na-isolatie)</i></th> <th colspan="2"><i>Geschikte isolatiemethode</i></th> <th><i>Milieuclassificatie</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-Hellend dak binnen</td> <td colspan="2">Dampdicht</td> <td rowspan="9">Geen classificatie beschikbaar</td> </tr> <tr> <td>-Hellend dak buiten</td> <td>Dampdicht</td> <td>Dampopen</td> </tr> <tr> <td>-Plat dak binnen</td> <td colspan="2">Dampdicht</td> </tr> <tr> <td>-Plat dak buiten</td> <td colspan="2">Dampdicht</td> </tr> <tr> <td>-Gevel binnen</td> <td>Dampdicht</td> <td>Capillair actief</td> </tr> <tr> <td>-Gevel buiten</td> <td colspan="2">Dampopen</td> </tr> <tr> <td>-Spouwmuur</td> <td colspan="2">Dampopen</td> </tr> <tr> <td>-Vloer boven</td> <td colspan="2">Dampdicht</td> </tr> <tr> <td>Vloer onder</td> <td>Dampdicht</td> <td>Dampopen</td> <td>1a - Beste keuze</td> </tr> <tr> <td>-Bodem kruipruimte</td> <td>Dampdicht</td> <td>Dampopen</td> <td>Geen classificatie beschikbaar</td> </tr> </tbody> </table>			<i>Toepassing (na-isolatie)</i>	<i>Geschikte isolatiemethode</i>		<i>Milieuclassificatie</i>	-Hellend dak binnen	Dampdicht		Geen classificatie beschikbaar	-Hellend dak buiten	Dampdicht	Dampopen	-Plat dak binnen	Dampdicht		-Plat dak buiten	Dampdicht		-Gevel binnen	Dampdicht	Capillair actief	-Gevel buiten	Dampopen		-Spouwmuur	Dampopen		-Vloer boven	Dampdicht		Vloer onder	Dampdicht	Dampopen	1a - Beste keuze	-Bodem kruipruimte	Dampdicht	Dampopen
<i>Toepassing (na-isolatie)</i>	<i>Geschikte isolatiemethode</i>		<i>Milieuclassificatie</i>																																				
-Hellend dak binnen	Dampdicht		Geen classificatie beschikbaar																																				
-Hellend dak buiten	Dampdicht	Dampopen																																					
-Plat dak binnen	Dampdicht																																						
-Plat dak buiten	Dampdicht																																						
-Gevel binnen	Dampdicht	Capillair actief																																					
-Gevel buiten	Dampopen																																						
-Spouwmuur	Dampopen																																						
-Vloer boven	Dampdicht																																						
Vloer onder	Dampdicht	Dampopen		1a - Beste keuze																																			
-Bodem kruipruimte	Dampdicht	Dampopen	Geen classificatie beschikbaar																																				
10. Monumentale toepassing i.c.m. isolatiemethode en milieuclassificatie																																							

* Thermokussens hebben geen lambda-waarde aangezien het hier gaat om de isolerend effect van de stilstaande lucht in de luchtkussens en de warmtereflectie. De warmtegeleidingscoëfficiënt van de folie zelf is niet relevant in dit verband. De opgegeven waarden betreffen daarom de R_c -waarden van de totale vloerconstructie uitgaande van een houten vloer met isolatie tussen de balken zonder koppeling van de luchtkamers onder de vloerbalken door. Bij koppeling onder de vloerbalken - zodat de balken ook mee geïsoleerd worden - is de isolatiewaarde $0,2 \text{ m}^2\text{K/W}$ hoger. De isolatiewaarden zijn ontleend aan de kwaliteitsverklaring voor dit product van Bureau Controle en Registratie Gelijkaardigheid (BCRG).

** De folielagen hebben een vaste dikte zodat hier de μd -waarde is aangegeven.

Prestatiebladen

Isolatiematerialen

In deze prestatiebladen zijn materiaaleigenschappen verzameld die specifiek voor monumenten relevant zijn. Doel van deze bladen is het aanreiken van een handvat voor de bouwpraktijk om de juiste materiaalkeuze te maken voor een specifieke toepassing.

Naast de isolatiewaarde gaat het daarbij vooral om kenmerken ten aanzien van vochtgedrag, warmteopslag, brandwerendheid en vulling. *Alle waarden en scores hebben betrekking op het ongemodificeerde basismateriaal (dus zonder additieven).* Afhankelijk van de herkomst van het basismateriaal, eventuele additieven en produkttype kunnen de waarden per fabrikaat verschillen. Per kenmerk is een

(gemiddelde) richtwaarde aangegeven en een relatieve score ten opzichte van het gemiddelde van alle materialen in dit overzicht. Voor puur kwalitatieve kenmerken is alleen een score opgenomen. De opgenomen milieubeoordelingen worden door Nibe regelmatig uitgebreid en aangepast op basis van nieuwe materialen en inzichten. De prestatiebladen worden regelmatig geactualiseerd. De meest actuele versie van de prestatiebladen staat op de verduurzamingswebsite van ERM (www.verduurzamingsrichtlijnen.nl).

1. Beschrijving	Algemene typering van het materiaal.
2. Materiaaltype	Isolatiematerialen zijn onder te verdelen in natuurlijk, mineraal, petrochemisch en composieten van verschillende materialen. Door modificatie van het basismateriaal ten behoeve van bijvoorbeeld hogere brandwerendheid of vochtbestendigheid zijn ze vaak niet voor 100% zuiver. De indeling van de materialen is daarom gebaseerd op het hoofbestanddeel, zijnde de basisgrondstof waarvan ze zijn vervaardigd.
3. Isolatiewaarde	De isolatiewaarde wordt bepaald door de materiaaldikte gedeeld door de warmtegeleidingscoëfficiënt λ . Hoe lager de warmtegeleidingscoëfficiënt hoe beter het materiaal isoleert. Zowel de λ -waarde wordt aangegeven als de isolatiewaarde van het isolatiemateriaal (R_m) ¹ per centimeter materiaaldikte. Hierdoor is het direct inzichtelijk wat extra isolatiedikte oplevert voor de isolatiewaarde. De isolatiewaarden zijn onderling vergeleken resulterend in een score. De score loopt op bij afnemende λ -waarde omdat dit neerkomt op een hogere isolatiewaarde (laag = 0,076-0,100, redelijk laag = 0,052-0,075, gemiddeld = 0,035-0,051, redelijk hoog = 0,024-0,034, hoog = 0,014-0,023 W/(m·K)).
4. Dampdiffusieweerstandsgetal	Het dampdiffusieweerstandsgetal μ (een dimensieloze waarde) geeft aan in welke mate een materiaal waterdamp doorlaat. De dampdoorlatendheid van een isolatiepakket wordt bepaald door het dampdiffusieweerstandsgetal te vermenigvuldigen met de materiaaldikte (d). Hoe lager de waarde $\mu \cdot d$ hoe beter damp wordt doorgelaten. De dampdiffusiewaarden zijn onderling vergeleken resulterend in een score (laag = 0,1-12,9, redelijk laag = 13,0-25,9, gemiddeld = 26,0-65,9, redelijk hoog = 66,0-132,9, hoog = 133,0-200,0).
5. Warmteopslagcapaciteit	De warmteopslagcapaciteit C [kJ/(m ³ ·K)] geeft aan hoeveel warmte per volume-eenheid kan worden opgeslagen. Deze waarde is het product van de soortelijke warmte en het soortelijk gewicht. De warmteopslagwaarden zijn onderling vergeleken resulterend in een score (laag = 0,0-47,4, redelijk laag = 47,5-94,9, gemiddeld = 95,0-224,5, redelijk hoog = 224,6-436,3, hoog = 436,4-648,0).
6. Waterabsorptiecoëfficiënt	De waterabsorptiecoëfficiënt A [kg/(m ² ·s ^{0,5})] geeft de snelheid aan waarmee een materiaal vocht opneemt en afgeeft. De waterabsorptiewaarden zijn onderling vergeleken resulterend in een score (laag = 0,00-0,42, redelijk laag = 0,43-0,85, gemiddeld = 0,86-2,85, redelijk hoog = 2,86-6,42, hoog = 6,43-10,0).

¹ De R_m -waarde heeft alleen betrekking op een specifiek materiaal. De isolatiewaarde van de totale constructie is de R_c -waarde. Hierin zijn naast het isolatiemateriaal ook de warmteweerstand meegenomen van de overige materiaallagen die deel uitmaken van de constructie.

7. Vochtbestendigheid	De vochtbestendigheid is bepalend voor de mate waarin materiaal bestand is tegen water. Om de vochtbestendigheid te vergroten worden soms waterafstotende additieven toegevoegd aan het isolatiemateriaal, zodat toepassing in een situatie met hoge binnenklimaatklasse mogelijk wordt.		
8. Vullend vermogen	Het vullend vermogen geeft aan in hoeverre het materiaal de flexibiliteit heeft om ruimtes volledig te vullen zonder kieren.		
9. Brandweerstandsklasse (ongemodificeerd)	De bijdrage tot brandvoortplanting – conform NEN-EN 13501-1 – is gebaseerd op de brandwerendheid van het <i>ongemodificeerde</i> basismateriaal. Om de bijdrage tot brandvoortplanting te beperken zijn isolatiematerialen vaak gemodificeerd. De werkelijke brandweerstandsklasse is daarom afhankelijk van het fabrikaat. Qua brandvoortplanting stelt de wetgeving eisen aan produktcombinaties in constructies.		
	Klasse	Omschrijving	Klasse
	A1	Onbrandbaar	D
	A2	Praktisch onbrandbaar	E
	B	Zeer moeilijk brandbaar	F
C	Brandbaar		
10. Monumentale toepassing i.c.m. isolatiemethode en milieuclassificatie	Toepassing (na-isolatie) Hier wordt de geschiktheid aangegeven van het isolatiemateriaal voor na-isolatie van bepaalde onderdelen van de gebouwschil van een monumentaal gebouw.		
	Geschikte isolatiemethode Per schildeel is aangegeven welke isolatiemethoden mogelijk zijn. De geschiktheid van een isolatiemateriaal voor een bepaalde combinatie van schildeel en isolatiemethode is met zwarte letters aangegeven.		
	<u>Dampdicht:</u> Er wordt een dampremmende laag aan de warme zijde van het isolatiemateriaal toegepast of het isolatiemateriaal is van zichzelf dampdicht. Hierdoor ontstaat nagenoeg geen vochttransport door de constructie, waardoor geen vochtregulering plaatsvindt. Het risico op inwendige condensatie is met deze methode gering.		
	<u>Dampopen:</u> Er wordt geen dampremmende laag toegepast en het isolatiemateriaal is dampopen. Hierdoor is vochttransport door de constructie mogelijk, waardoor vochtregulering plaatsvindt. Het risico op inwendige condensatie is met deze methode aanwezig.		
<u>Capillair actief:</u> Er wordt geen dampremmende laag toegepast en het isolatiemateriaal is capillair actief en wordt volledig verlijmd met de constructie. Hierdoor is vochttransport door de constructie mogelijk, waardoor vochtregulering plaatsvindt. Het risico op inwendige condensatie is met deze methode beperkt. Alle materiaallagen moeten dampopen en capillair actief zijn, zodat deze methode alleen geschikt is voor buitenschildelen die bestaan uit capillair actieve materialen.			
Milieuclassificatie De indeling in milieuklassen is gedaan volgens de NIBE-methode (www.nibe.info/nl/milieuclassificaties). Dit is een relatieve indeling. Per toepassingsgebied worden alleen die materialen beoordeeld die daarvoor geschikt zijn en krijgt het minst milieubelastende materiaal klasse 1 toebedeeld. De milieubelasting van de andere materialen wordt hieraan gerelateerd. <i>Zodoende kan hetzelfde materiaal voor verschillende toepassingen een andere milieuklasse hebben.</i> De milieuclassificatie is nog sterk in ontwikkeling, zodat voor veel combinaties van materialen en toepassingsgebieden nog geen milieuscores beschikbaar zijn. Deze worden aangevuld zodra nieuwe gegevens beschikbaar komen. Indien van een materiaal geen enkele milieuclassificatie beschikbaar is dan is deze kolom weggelaten.			
Klasse	Omschrijving	Milieubelastingsfactor	
1	Beste keuze	1,00 – 1,58	
2	Goede keuze	>1,58 – 2,74	
3	Aanvaardbare keuze	>2,74 – 4,73	
4	Minder goede keuze	>4,73 – 8,17	
5	Af te raden keuze	>8,17 – 14,12	
6	Slechte keuze	>14,12 – 24,40	
7	Onaanvaardbare keuze	>24,40	